

ВЫПИСКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ТУ 8390-044-05283280-2001 с извещением об изменении № 1-4
ПОЛОТНО КЛЕЕНОЕ ПРОКЛАДОЧНОЕ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Полотно выпускается пяти марок: Марка А — артикул С1.100.030.ВВД/ГГГ; Марка Б — артикул С1.100.040.ВВД/ГГГ; Марка В — артикул С1.100.050.ВВД/ГГГ; Марка Г — артикул С1.100.060.ВВД/ГГГ; Марка Д — артикул С1.100.080.ВВД/ГГГ.

1.2 Для изготовления полотна используется следующее сырье:

- волокно полиэфирное извитое неокрашенное и крашенное в массе номинальной линейной плотности (0,12 - 0,84) текс и номинальной длиной (38 - 66) мм изготовленное в соответствии со спецификацией фирмы-изготовителя — (70±2) %;

- волокно вискозное извитое номинальной линейной плотности (0,31 - 0,33) текс и номинальной длиной (60 - 65) мм, изготовленное в соответствии со спецификацией фирмы-изготовителя – (30±2) %;

- связующее на основе синтетических сополимеров.

1.3 Полотно по качеству должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма					Метод испытания
	Марка А	Марка Б	Марка В	Марка Г	Марка Д	
Линейные размеры						
1 Ширина, см	60±1	90±1 171±2	45±2 88±3	45±2 88±3	45±2 88±3	ГОСТ 3811 п. 4.5
Физико-механические показатели						
2 Поверхностная плотность, г/м ²	30±4	40±3	50±6	60±6	80±8	ГОСТ 3811 п. 4.7
3 Разрывная нагрузка, Н, не менее						
по длине	40,0	50,0	40,0	50,0	70,0	ГОСТ 15902.3 п. 2
по ширине	5,0	10,0	8,0	10,0	15,0	
4 Удлинение при разрыве, %, не менее						
по длине	-	8,0	-	-	-	ГОСТ 15902.3 п. 2
по ширине	-	12,0	-	-	-	
5 Жесткость, сН, не более						
по длине	6,0	-	6,0	7,0	8,0	ГОСТ 8977 п. 4.1
по ширине	4,0	-	4,0	5,0	6,0	
6 Водопоглощение, %, не менее	30,0	-	40,0	40,0	60,0	ГОСТ 3816
7 Воздухопроницаемость, дм ³ /м ² с, не менее	1300,0	-	1100,0	1000,0	800,0	ГОСТ 12088
8 Изменение линейных размеров после мокрой обработки (замочки), %, не более						
по длине	-	3,0	-	-	-	ГОСТ 30157.0 ГОСТ 30157.1
по ширине	-	3,0	-	-	-	

Примечание: Допускается по согласованию с потребителем изготовление полотна других размеров с теми же предельными отклонениями от них.

1.4.1 В полотне не допускаются следующие пороки внешнего вида: дыры, складки (заломы), непроклеи, масляные пятна (полосы).

1.4.2 Для полотна черного цвета допускаются непрокрашенные участки не более 15 мм.

1.5.1 Масляные пятна относятся к условному вырезу. На 100 метров допускается не более трех условных вырезов. Длина условного выреза не более 5 м.

1.6.1 Полотно наматывается на гильзы с внутренним диаметром (70±2) или (76±2) мм.

1.6.2 Намотка полотна должна быть плотной, ровной, без перекосов и образования складок, с конусностью по торцам рулона не более 5 см.

1.6.4 Допускается поставка рулонов с длиной полотна меньшей, чем согласовано с потребителем, но не более 10 % от поставляемой партии.

1.6.5.1 Рулоны упаковываются в полиэтиленовую пленку, перевязываются кромкой нетканого полотна по окружности рулона по середине и на расстоянии (15-30) см от торцов и по торцам.

1.6.5.2 Допускается применять другие виды упаковки при обеспечении сохранности качества полотна.

6.3 Рулоны должны храниться в закрытых сухих и чистых помещениях без повреждения упаковки при температуре окружающей среды на расстоянии не менее 1 м от отопительных систем, не менее 0,5 м от осветительных приборов, не более 5 м в высоту.

6.3.1 Допускается хранение рулонов полотна без поддонов на подготовленном месте в горизонтальном положении в несколько рядов.

Инженер по стандартизации

18.01.2023г

Мозымова Д. В.